



Современные технологии строительства

Телефон: +7 (863) 256-60-88 Сайт: st-stroiy.ru

E-mail: info@st-stroiy.ru, sts-vo@mail.ru

Технические характеристики георешетки Славрос СД, СО

Марка	Георешетка СД 20	Георешетка СД 30	Георешетка СД 40
нагрузка при растяжении на разрыв кН/м,(вдоль и поперек)	20	30	40
нагрузка при растяжении, кН/м (при относительное удлинении 2%)	7	10	13
нагрузка при растяжении, кН/м (при относительное удлинении 5%)	15	20,5	26
относительное удлинение при максимальной нагрузке не более, %, (вдоль и поперек)	11,5/10,5		
поверхностная плотность г/м 2: +3%-10%	220	330	530
форма поставки	в рулонах		
размер ячеек (стандартный), мм x мм	39 x 39 (*могут производиться ячейки с другими размерами)		
ширина (стандартная) , м	4		
длина (стандартная), м	50		
площадь рулона (м. кв.)	200		

Оформить заявку на геотекстиль Вы можете по электронной почте info.@st-stroiy.ru, либо в разделе сайта [Заказ](#).



Современные технологии строительства

Телефон: +7 (863) 256-60-88 Сайт: st-stroyiy.ru

E-mail: info@st-stroyiy.ru, sts-vo@mail.ru

Условное обозначение георешетки	Нагрузка при растяжении в продольном направлении, не менее, кН/м:			Поверхностная плотность, г/м ² , +3%-10%
	при разрыве	при относительном удлинении		
		2%	5%	
Славрос СО-55	55	12	25	420
Славрос СО-80	80	20	40	600
Славрос СО-90	90	23	46	690
Славрос СО-110	110	29	58	860
Славрос СО-120	120	30	60	940
Славрос СО-140	140	35	70	1100
Славрос СО-160	160	40	80	1260

Оформить заявку на геотекстиль Вы можете по электронной почте info@st-stroyiy.ru, либо в разделе сайта [Заказ](#).